



## Техническое описание Артикул 3600 - 15

# Deckfarbe

Шелковисто-матовая кроющая краска на водной основе

### Сфера применения

Для наружных и внутренних работ: деревянная обшивка, факверки, деревянные дома, гонт, заборы и др. Для оцинкованных водосточных желобов, оцинкованной стали и других видов оснований.

При применении для обработки ступеней, скамей и т.п. требуется дополнительный защитный финишный слой во избежание выцветания покрытия.



### Свойства продукта

Deckfarbe - это экологически чистая, кроющая защитная краска со светостойкими пигментами. Deckfarbe – это продукт с низким содержанием растворителей, легко наносится и обеспечивает долговечную защиту основания. Эластичное покрытие не отслаивается, сохраняет

### Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 1,2 г/см <sup>3</sup> при 20 °C
Вязкость:	ок. 2000 мПа в сек. при 20 °C
Запах:	умеренный
Форма поставки:	емкость жестяная 0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л и 20 л
Цвет:	3600 RAL 9016 Verkehrsweiß, 3601 hellgrau, 3602 dunkelgrau, 3603 königsblau, 3604 friesenblau, 3605 moosgrün, 3606 flaschengrün, 3607 nussbraun, 3608 tabakbraun, 3610 rotbraun, 3611 schwedischrot, 3612 maisgelb, , 3615 schwarz, 3624 anthrazitgrau RAL 7016, 3616 hellelfenbein RAL 1015, 3619 спец.цвета

стабильность цвета и атмосферостойкость, после высыхания не имеет запаха; поверхность приобретает водоотталкивающие свойства, шелковисто-матовый блеск и обладает устойчивостью к истиранию по DIN 53778. Продукт прошел испытания по DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек». Допускается смешивание стандартных оттенков продукта между собой. Покрытие отличается легкостью в уходе.

### Применение

Деревянные элементы снаружи помещений, требующие защиты от синевы дереворазрушающих грибков и насекомых, необходи-

мо предварительно обработать антисептиком для защиты древесины. Древесину в интерьерах можно окрашивать без применения защитной грунтовки. Во избежание проступания цветных растворимых компонентов древесины при работе с продуктом Deckfarbe цвета weiß или светлых оттенков требуется предварительно обработать основание изолирующей грунтовкой Isoliergrund. Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Старые и отслаивающиеся покрытия удалить. Тщательно перемешать продукт Deckfarbe и плавно нанести с помощью кисти или валика. После высыхания

3600-TM-08-13 JK-JD-EB

ния (через 2-4 ч) нанести второй слой.

### **1. Новая древесина:**

Грунтование (только для элементов снаружи помещений): Imprägniergrund GN\* или Holzschutz-Grund\*

Промежуточный слой: Deckfarbe (при необходимости разбавить водой, макс. 10%)

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

Во избежание возможного загрязнения смежных элементов (напр., заполняемой части фахверковой конструкции) пропускающими растворимыми компонентами древесины рекомендуется наносить продукт на обрабатываемые элементы со всех сторон.

Во избежание проступания цветных растворимых компонентов древесины при работе с продуктом Deckfarbe цвета weiß или светлых оттенков выполнить предварительную обработку основания продуктом Isoliergrund в 2 рабочих прохода.

### **2. Старые выветренные деревянные поверхности:**

Сильно выветренные поверхности отшлифовать. Старые и отслаивающиеся покрытия удалить. Поверхность древесины должна быть сухой и чистой.

Грунтование (только для элементов снаружи помещений): Imprägniergrund GN\* или Holzschutz-Grund\*. Если не требуется применение антисептика, для грунтования использовать продукт Deckfarbe, разбавленный водой (макс. 25%).

Промежуточный слой: Deckfarbe в чистом виде

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

Во избежание возможного загрязнения смежных элементов (напр., заполняемой части фахверковой конструкции) пропускающими растворимыми компонентами древесины рекомендуется наносить продукт на обра-

батываемые элементы со всех сторон.

Во избежание проступания цветных растворимых компонентов древесины при работе с продуктом Deckfarbe цвета weiß или светлых оттенков выполнить предварительную обработку основания продуктом Isoliergrund в 2 рабочих прохода.

### **3. Обновление покрытия:**

Дисперсионные лаки и краски: Старые неповрежденные покрытия очистить от пыли и загрязнений, затем нанести 2 слоя Deckfarbe в чистом виде.

Лазури для защиты древесины: Очистить поверхность от пыли и загрязнений, затем нанести 2 слоя Deckfarbe в чистом виде. При работе с продуктом Deckfarbe цвета weiß или светлых оттенков выполнить предварительную обработку основания продуктом Isoliergrund в 2 рабочих прохода.

Лаки: старые отслаивающиеся лаки удалить. Поверхность должна быть свободной от жиров, пыли и загрязнений. Гладкие поверхности отшлифовать, затем нанести 2 слоя Deckfarbe в чистом виде.

Карболиновые пропитки: старые выветренные карболиновые покрытия окрасить сверху в более темный оттенок. Предварительно выполнить пробное нанесение. Затем нанести 2 слоя Deckfarbe в чистом виде.

### **4. Цинк (оцинкованная листовая сталь):**

При нанесении лакокрасочных покрытий на цинк и оцинкованную сталь руководствоваться Инструкцией №5 Федерального комитета по лакокрасочным покрытиям и защите ценностей (зарег. обьед., Франкфурт). Поверхность должна быть сухой, свободной от масел и жиров. Затем нанести 2 слоя Deckfarbe в чистом виде.

### **5. Минеральные основания:**

Подготовить основания в соответствии с требованиями директив по применению атмосферостойких и устойчивых к истиранию дисперсионных лакокрасочных покрытий (по DIN 53 778).

Лицевой бетон с открытым наполнителем, непористый бетон, газобетон:

Поверхность должна быть свободна от отслаивающихся элементов, пыли, загрязнений и средств для распалубки.

Грунтование: 1-2 слоя продукта Tiefengrund

Промежуточный слой: 1 слой Deckfarbe (разбавить водой, до 30%)

Финишный слой: 1-2 слоя Deckfarbe в чистом виде

### **Фиброцемент:**

Старые фиброцементные поверхности очистить от грязи, водорослей и мха. Дать основанию хорошо высохнуть.

Грунтование: 1-2 слоя продукта Tiefengrund

Промежуточный слой: Deckfarbe в чистом виде

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

### **Штукатурка снаружи помещений:**

Воздушно-сухие штукатурки гидравлического твердения, известково-цементные и цементные штукатурки; растворы групп Ib, II и III. Первичные покрытия на новых штукатурках:

Грунтование: загрунтовать продуктом Imprägniergrund. Deckfarbe с водой до 10%

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

### **Новое покрытие на старой штукатурке:**

Очистить поверхность, осыпающиеся штукатурки предварительно обработать продуктом Tiefengrund.

Грунтование: Deckfarbe (разбавить водой, до 10%)

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

Обновление покрытия: на старых дисперсионных покрытиях, синтетических штукатурках, масляных и лакокрасочных покрытиях: очистить поверхность, удалить непрочные и отслаивающиеся элементы, мелящие покрытия обработать продуктом Tiefengrund.

Грунтование: Deckfarbe (развести водой до 10%)

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде.

#### **Штукатурки внутри помещений:**

Гипсовые, известковые штукатурки, открытая кладка

Грунтование: Deckfarbe (развести водой, до 10%)

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

Обновление покрытия: поверхность покрытия очистить. Клеевые краски очистить и для надежности загрунтовать продуктом Tiefengrund.

Грунтование: Deckfarbe (развести водой, до 10%)

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

#### **Гипсокартон:**

Грунтование: Tiefengrund

Промежуточный слой: Deckfarbe в чистом виде

Финишный слой: Deckfarbe в чистом виде

#### **Обои:**

Грубоволокнистые обои и т.д.: 1-2 слоя Deckfarbe в чистом виде; структура поверхности выделяется равномерно.

\* С осторожностью применять средства для защиты древесины. Перед применением внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте!

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

3600-TM-08-13 JK-JD-EB

#### **Указания**

Конечный цвет покрытия, соответствующий образцу, достигается только после полного высыхания. Покрытие высыхает через 2-4 часа. Окончательное отверждение пленки достигается через 2 недели. Свеженанесенное покрытие защищать от воздействия осадков в течение минимум 4 ч. Не применять на древесине, пропитанной солями бора. Не наносить продукт Deckfarbe при прямом солнечном излучении и при температуре ниже +5°C или выше +30°C. Вскрытую емкость плотно закрывать.

#### **Рабочий инструмент, очистка**

Кисть или валик. Очищать инструмент водой и чистящим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

#### **Расход / Кол-во нанесения**

В зависимости от вида основания: ок. 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой.

#### **Высыхание**

2-4 ч при +20°C и отн.вл.возд. 65%.

Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют процесс высыхания.

#### **Разведение**

При необходимости разбавить водой (макс. 30 %).

#### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 2 лет.

#### **Состав по VdL-RL 01**

Тип продукта: дисперсионный лак

Компоненты: акрилатная дисперсия, диоксид титана, тальк, вода, добавки, консервирующее вещество (смесь MIT/BIT 1:1).

Консультации для лиц, имеющих аллергию на изотиазолинон, по телефону в Германии: +49 (0) 5432/83-138

#### **Содержание летучих органических соединений (VOC)**

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/d): 130 г/л (2010).

Содержание VOC в данном продукте макс. 35 г/л.

#### **Безопасность / Утилизация**

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением использовать средства защиты органов дыхания с комбинированным фильтром A2/P2. При шлифовании использовать средства защиты органов дыхания с комбинированным фильтром P2. При нанесении и высыхании обеспечить хорошую вентиляцию. Во время работы с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании в глаз или на кожу немедленно тщательно смыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. На вторичную переработку отправлять только полностью опустошенную тару. Жидкий материал сдать в пункт приема старой лакокрасочной продукции. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

Код продукта: M-LW 01



## Маркировка

Класс опасности для водной  
среды WGK: 1  
Транспортировка ADR: -/-